




自社試験結果

●ビックス コンパネビス 強度試験データ

*引抜強度／構造用合板（針葉樹）12mm（試験数N=10の平均値）

コンパネビス 呼び径4.0mm(当社品)	1,440N	
コーススレッド 呼び径3.8mm(当社品)	986N	
コンパネビス （一般品A）	1,196N	
コンパネビス （一般品B）	983N	

*単体ねじ強度

	 せん断強度	 ねじり破断トルク
コンパネビス 呼び径4.0mm(当社品)	5,587N	4.25N・m
コーススレッド 呼び径3.8mm(当社品)	4,860N	3.00N・m
コンパネビス （一般品A）	5,019N	3.85N・m
コンパネビス （一般品B）	4,456N	2.90N・m

※試験機

引抜試験・せん断試験 精密万能試験機（恒温試験装置付）【島津オートグラフAG-100KNG】

ねじり破断トルク トルクドライバー

*上記試験は当社で行った試験であり、保証する数値ではございません。

●ビックス コンパネビス スチール製 クロメート

品番	サイズ	ケース入数（小箱×10箱）	頭径	ねじ外径	ねじ全長	ねじ長さ
NP-25	4.0×25	6,700本（670本×10箱）	8.2	4.2	25	21
NP-28	4.0×28	6,350本（635本×10箱）	8.2	4.2	28	24
NP-32	4.0×32	5,700本（570本×10箱）	8.2	4.2	32	28
NP-38	4.0×38	4,800本（480本×10箱）	8.2	4.2	38	34
NP-41	4.0×41	4,550本（455本×10箱）	8.2	4.2	41	36
NP-45	4.0×45	4,150本（415本×10箱）	8.2	4.2	45	41
NP-51	4.0×51	3,400本（340本×10箱）	8.2	4.2	51	47
NP-65	4.5×65	2,100本（210本×10箱）	8.5	4.5	65	60
NP-75	4.5×75	1,600本（160本×10箱）	8.5	4.5	75	70

ビックス製造メーカー

株式会社天野製作所

本社・工場 〒270-1406千葉県白井市中80-2白井工業団地

TEL: 047-492-0221

FAX: 047-492-0225

URL <http://www.amanofastener.com/>